

Die **SH** – Bodensubstrate

aus der Bodenbörse Eching (FS)

Martin Hewicker
Papferding 21a
85461 Bockhorn
08122-4799194
0171 -3219106
schwarzerde@gmail.com
www.schwarz-erde.de

Das Schotterrasensubstrat **SH-SCHOTT**

- Verwendung:**
- befahrbares Rasensubstrat zur Begrünung von Hauszufahrten, Feuerweh-
zufahrten, Banketten, Grünstreifen, Festwiesen, Parkplätzen;
 - frostsichere begrünbare Trag- Deckschicht nach ZTV- Schichten ohne Bin-
demittel im Straßenbau (ZTV-SoB-StB) für Verkehrsflächen bis E_{v2} 100
MN/qm Tragfähigkeit;
 - gemäß FLL-Empfehlungen für Schotterrasen (2000) und ZTV-Vegtra-Mü;

Eigenschaften:	Korngrößenverteilung:	gem. Sieblinienband FLL
	Schlämmkorngehalt ($d \leq 0,063$ mm):	ca. 8 Masse-%
	Sandkorngehalt ($d = 0,063 - 2$ mm):	ca. 22 Masse-%
	Kieskorngehalt ($d > 2$ mm):	ca. 70 Masse-%
	Wasserdurchlässigkeit:	ca. 0,005 cm/s
	Wassergehalt bei Lieferung:	ca. 4 Masse-%
	pH – Wert:	ca. 7,9
	Salzgehalt (elektr. Leitfähigkeit):	ca. 20 mg / 100 g TS
	Anteil an organischer Substanz:	ca. 0,5 Masse-%

Zusammensetzung: Split – Schotter 5/32 mm;
tertiärer kalkarmer Natursand 0/4; ohne Quetschanteile;
Oberboden 0/15 mm;
Komposterde 0/15 mm;

Körnung: 0 - 32 mm;

Schüttgewicht: ca. 1,7 to/cbm im losen erdfeuchten Lieferzustand

**Beratung und Quali-
tätsüberwachung:** Bodeninstitut Prügl; Moosburger Str. 5; 84072 Au / Hallertau;
Tel. 08752/9119; Fax 08752/9118; info@bodeninstitut.de;