

Die **SH** – Bodensubstrate aus der Bodenbörse Eching (FS)

Martin Hewicker
Papferding 21a
85461 Bockhorn
08122-4799194
0171 -3219106
schwarzerde@gmail.com
www.schwarz-erde.de

Das Sportrasensubstrat **SH-SPORT**

- Verwendung:**
- hochwertige Rasentragschicht gem. DIN 18 035;
 - zur Neuanlage und Renovierung von strapaziertem Sport-, und Spielrasen;
 - als Unterlage von Rollrasen;
 - frei von Torf;
 - scherfest, strapazierbar, wasserdurchlässig, feinkörnig;
 - empfohlene Einbaustärke bei Rasenflächen: max. 20 cm;

Eigenschaften:	Korngrößenverteilung:	gem. Sieblinienband DIN 18035
	Schlämmkorngehalt ($d \leq 0,063$ mm):	ca. 19 Masse-%
	Sandkorngehalt ($d = 0,063 - 2$ mm):	ca. 69 Masse-%
	Kieskorngehalt ($d > 2$ mm):	ca. 12 Masse-%
	Anteil Korn > 4 mm:	ca. 8 Masse-%
	Wasserdurchlässigkeit (REBR):	ca. 0,0015 cm/s
	pH – Wert:	ca. 7,5
	Salzgehalt (elektr. Leitfähigkeit):	ca. 20 mg / 100 g TS
	Anteil an organischer Substanz:	ca. 1,5 Masse-%

Zusammensetzung: tertiärer kalkarmer Natursand 0/4, ohne Quetschanteile;
tertiärer kalkarmer Naturfeinsand 0/1; ohne Quetschanteile;
Oberboden 0/15 mm;

Körnung: 0 - 15 mm;

Schüttgewicht: ca. 1,6 to/cbm im losen erdfeuchten Lieferzustand

Beratung und Qualitätsüberwachung: Bodeninstitut Prügl; Moosburger Str. 5; 84072 Au / Hallertau;
Tel. 08752/9119; Fax 08752/9118; info@bodeninstitut.de;